

# ENVIROPLUG



## 化学成分


二酸化ケイ素	61.4	酸化マグネシウム	1.70
酸化アルミニウム	18.1	炭酸カルシウム	0.40
酸化鉄Ⅲ	3.50	酸化チタン	0.20
酸化カルウム	0.10	酸化ナトリウム	2.30
水	7.80	その他	0.07
強熱減量	4.40		

## 用途

- ①井戸の口元を埋める
- ②調査掘削の穴を埋める等



30分、60分のコーティングをしていない為、直ぐに水を含みます。



※ 1袋22.5kg / 6袋までは宅急便、7袋以上混載便となります。



株式会社 エンバイオ・エンジニアリング

〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町二丁目2番2号

神田パークプラザ8階

TEL 03-5577-5528 FAX 03-5256-1062